

Hauben und Bleche

TRANSPORT- UND LAGERVORSCHRIFTEN

Verzinkte Abdeckhauben sind trocken zu transportieren und zu lagern.

Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass zwischen die im Stapel lagernden verzinkten Hauben keine Feuchtigkeit eindringen kann, sei es direkt durch unmittelbare Wassereinwirkung oder Kondensatbildung.

Im Stapel nass gewordene Hauben sind sofort einzeln aufzustellen und abtrocknen zu lassen.
(Dauerhaftes Einwirken von Nässe – z. B. Kondenswasser – bewirkt die Fleckenbildung und unter Umständen die Beschädigung des Materials (Weißrost/Rotrost).

Verzinkte Abdeckhauben vor Berührung mit Kunstdünger, Salzen, Laugen und Säuren schützen. Auf Baustellen das Material auf Unterlagen trocken und abgedeckt lagern. Darauf achten, dass die verzinkte Oberfläche auch nach der Montage unbeschädigt und nicht aggressiven Einflüssen ausgesetzt ist!

